

# Cardolite® NX-8402

## 环氧固化剂

### 初步产品技术说明

#### 产品说明

卡德莱 NX-8402 是一款基于新型改性腰果壳油水性技术的环氧固化剂。这款产品与水混合，为各种金属和混凝土基材的环氧底漆和涂料配方提供优异的性能。

#### 产品性能

项目	典型值	测试方法
外观	白色乳液	目视
粘度@ 25°C (cPs)	< 50,000	ASTM D2196
胺值 (mg KOH/g)	130 - 160	ASTM D2074
活性氢含量理论值 (AHEW) <sup>1</sup>	316	计算
固体份 (%重量)	43 - 47	ASTM D2369-98
密度@ 25°C (kg/L) (lbs/gal)	1.045 8.72	ASTM D1475
推荐用量 (环氧当量 190) (环氧当量 1040)	133 - 166 24 - 30	-

典型值不能视为规格

<sup>1</sup>基于产品的总重量

## 法规状态

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。关于化学库存清单的详细信息, 请向你当地的销售代表索取。

## 安全措施

请参阅材料安全数据表 (MSDS), 可通过卡德莱网站或者向你当地的销售代表索取。

## 稳定性以及储存方法

卡德莱产品存放于开口容器中时, 会吸收空气中的水分和二氧化碳, 从而导致产品的粘度增加、变色、反应活性减少、以及产生一些结晶现象。因此, 所有装有卡德莱产品的容器在不使用时应保持密封, 并存放在凉爽、干燥的地方。产品储存温度应保持在 40°C 以下。

## 联系方式



<http://www.cardolite.com.cn>

Cardolite Corporation  
140 Wharton Road  
Bristol, PA 19007  
United States of America

T: +1-800-322-7365

Cardolite Specialty  
Chemicals Europe NV  
Wijmenstraat 21K / 2  
B-9030 Mariakerke  
(Gent) Belgium

T: +32 (0) 92658826

Cardolite Specialty Chemicals  
India LLP  
Plot No. IP-1 & IP-2, Mangalore  
Special Economic Zone  
Bajpe, Mangalore 574 142  
India

T: + 91 (0) 824 2888 300

卡德莱化工(珠海)有限公司  
中国广东省珠海市  
高栏港经济区  
石化九路 1248 号  
邮编: 519050

T: +86-756-726-9066

## 免责声明和版权

本资料中所含所有的说明、技术信息和建议均源于我们认为可信的测试结果, 但我们并不担保相关说明、技术信息和建议的准确性和完整性。实际的测试方法和程序可能与所列标准方法存在一定的差异; 主要差异已注明。有限责任和补偿: 购买或者使用本产品将表明卖方和制造商达成以下协议。如产品被证实有缺陷或者不适用, 则无论是由于违背了相关合同规定还是发生了事故造成相关损失, 卖方和制造商的责任和唯一补偿为根据卖方和制造商的选择进行同等数量的替换产品补偿或采购金额的等值退款。本技术说明的版权归卡德莱公司所有, 可复制使用, 但不可以做任何更改。